

この商品は販売終了しました

# 人工大理石メガナイト

ミスト・タイプ



アイボリーミスト(107)




グラシヤミスト(206)



ホワイト(002)



ナイトスカイミスト(265)



サンドミスト(315)

シルバーミスト(219)


グラニット・タイプ




ベージュグラニット(625)



ホワイトグラニット(630)



ラバーグラニット(657)



ペッパーグラニット(727)



セサミホワイトグラニット(602)

## ■材質/ Material

アクリル系樹脂

## ■仕上げ/ Finish

上写真の2タイプ有ります。ご参照下さい。

※柄、色等は、印刷ですので現物とは多少異なります。

## ■サイズ(単位:mm)

厚み	幅	長さ
10	760	2500
		3050
	1200	3660
		3050

1200幅は、受注品ですのでご確認下さい。

## 物性表

試験項目	測定法	測定値	単位
比重	JIS-K-7112	1.74	-
引っ張り強さ	JIS-K-7113	27.9	Mpa
曲げ強さ	JIS-K-6991	52.6	Mpa
パーコル硬度	JIS-K-6911	60~62	-
アイソット硬度	JIS-K-7110	5.7	KJ/m <sup>2</sup>
耐熱性	JIS-L0803	変化無し	-
耐候性	NEMA LD-3-3-3	変化無し	-
燃焼製	ASTM E-84	A級	-
吸水性	JIS-K-6911	0.11	%

※物性値は、代表値であり、保証値ではありません。

## 耐汚染性

汚染物質	水	中性洗剤	クレンザー
しょうゆ	○		
コーヒー	○		
カレー粉	△	○	
紅ショウガ	○		
酸	○		
アルカリ	○		

※人工大理石の表面に出来る各種汚染物を接触させ、24時間放置して洗浄。

○…完全に消去できる。 酸:10%クエン酸水溶液

△…少し残る。 アルカリ:10%アンモニア水

×…ほとんど残る。