

# 試験成績書

依頼事項	衝撃試験	依頼者	株式会社 三和
		依頼処理担当者	工芸科 矢入 徹

平成22年3月31日提出された（採取した）試料につき試験した結果は、下記のとおりです。


記

1. 試験実施年月日 平成22年4月1日、4月8日
2. 供試材料 フローリング材（プラチナ・プレミアムコート）
3. 試験機器 デュポン式衝撃試験器（上島製作所株式会社）
4. 試験方法 試験は恒温恒湿室（20℃、50～65%RH）で行った。  
 JIS K 5600-5-3<sup>-1999</sup> 塗膜の機械的性質-耐おもり落下性の6デュポン式耐  
 衝撃変形試験器を用い、試験板上に半径6.35mmの撃ち型を置き、質量500gの  
 おもりを高さ20cmから撃ち型の上に落とし、塗面の損傷状態を3倍のルーペ  
 で観察した。
5. 試験結果 試験板の衝撃変形による塗膜の割れ、はがれは認められなかった。

以下余白

平成22年 4月 9 日

静岡県工業技術研究所長



(注) 当工業技術研究所の名称を使用してこの成績書の内容を広告物その他に掲載しようとする場合は、あらかじめ当工業技術研究所に御相談ください。