

# STAG Stone



STAG COLLECTION

## STAG ストーン

スタッグストーンは天然石の風合いを再現した、今までにない超軽量なセラミックス擬石です。高い意匠性をもちながら、無機質のもつ耐候性のよさと超軽量による良好な施工性をあわせ持っています。



### 超軽量

- ・比重や区0.4の「水に浮く」超軽量素材で、重量は約10kg/m<sup>2</sup>です。
- ・セメント2次製品、天然石に比べ、重量は約1/3～1/5です。

### 高耐久性

- ・無機焼成体ですので、耐久性、安定性、耐火性に優れ、有毒ガス発生の心配がありません。
- ・セメント製品に見られる白華現象や色落ちが殆どありません。
- ・不燃材料認定を取得しております (認定番号 NM-1130)
- ・凍結融解試験 (JIS A 1435) を300サイクルクリアしております。

### 環境対応

- ・リサイクルガラスを主原料に使用しているエコマーク認定商品です。(認定番号 第08123020号)

### 施工性

- ・一液性弾性接着剤貼り専用で、施工は簡単です。
- ・木工用ノコギリで切れるほど切断が容易で、超軽量により作業性が良く、施工時間が短縮出来ます。
- ・超軽量により、今までセメント擬石の貼れなかった、躯体強度の低い場所にも施工可能です。

### フラット (AGS-F- □□)\*



### コーナー (AGS-C- □□)\*



\* □□内の数値で表面色を表します。10はホワイト、20はイエロー、30はブラウンとなります。



### カラーバリエーション



ホワイト (AGS-F-10)

イエロー (AGS-F-20)

ブラウン (AGS-F-30)

- ・商品の色は、印刷の特性上、実物の色味と異なることがありますので、あらかじめ御承知下さい。
- ・「イエロー」及び「ブラウン」の商品に関しましては、同色内で濃淡3種類の板をランダムに梱包してお届けします。
- ・100㎡以上のオーダーの場合は、特注色も可能です。

### スタッグストーン仕様

(数値は、スタッグストーンの代表値です)

	品名	フラット	コーナー	備考
	品番	AGS-F- □□*	AGS-C- □□*	
寸法	寸法(mm)	390×190	[242×46]×190	コーナーは内寸です
	厚み(mm)	10~45		
重量等	比重	0.4		
	質量(Kg/枚)	0.8	0.6	
	梱包質量(Kg/CS)	約11	約7	
	入り数	13	10	
デザイン	使用量	13枚/m <sup>2</sup>	5.3枚/m <sup>2</sup>	
	形状	5形状混合	3形状混合	
	表面色	ホワイト、イエロー、ブラウン(3階調)		
物理特性	吸水率(%)	10		
	曲げ強さ(N/cm)	100		JIS A 5209 に準拠
	耐候性	200時間、表面の異常なし		JIS B 7753 に準拠
	耐凍害性	300回クリア		JIS A 1435 に準拠
	熱伝導率(W/mk)	0.15		JIS A 1412 に準拠

\* □□内の数値で表面色を表します。10はホワイト、20はイエロー、30はブラウンとなります。

### スタッグストーン環境仕様

	品名	フラット・コーナー共通	備考
環境負荷物質の使用量	六価クロム	含有せず	ジフェニルカルバジド法による
	カドミウム	含有せず	蛍光×線分析による
	水銀	含有せず	蛍光×線分析による
	鉛	含有せず	蛍光×線分析による
リサイクル	エコマーク認定	認定番号 第08123020 号	
	リサイクル原料使用率(%)	98以上	

### スタッグストーン向け推奨接着剤

- ・コニシ(株) <タイルワン>
- ・セメダイン(株) <タイルエース>
- ・(株)大建科学 <ネオピタ#88 艶消し> (ダイライト下地除く)

\* 適応下地はサイディング及びモルタル下地となります。

品名	寸法(W×H)	厚さ	数量	入数	重量
フラット	390mm × 190mm	10~45	1ケース(約1㎡)	13枚	1枚0.8kg
コーナー	(242×46)×190mm		1ケース(約1㎡)	10枚	1枚0.6kg